



KÖSTER BS 1 Bitumen paste

TOOTE NR: W 501 005

Kiude ja pehmendit sisaldav bituumenipõhine pahtlimass.

OMADUSED/EELISED:

BS 1 Bitumen paste on lahustit sisaldav, ilmastikukindel ja vormitav pahtlimass. Pehmenemistäpp on u 100 °C, mistõttu on materjali konsistents väga püsiv. Materjal talub lahendatud happeid, leelisi, tööstusgaase, soolast vett jm agressiivseid aineid. Materjal ei sisalda asbestikiude ega PCB-d.

KASUTUSALAD:

Materjali BS 1 Bitumenspachtel kasutatakse bituumen- ja plekk-katuste leketekõrvaldamiseks, müüritise ühendamiseks kõrvalolevate tarinditega koos kanga kasutamisega või ilma selleta, horisontaalsete ja vertikaalsete pindade hüdroisoleerimiseks, sise- ja välistingimustes, maa-alustel ja –pealsetel pindadel ja toruläbiviikude tihendamiseks. Materjali kasutatakse ka Bikuplan KSK SY 15 paanide servade pahteldamiseks madalal temperatuuril.

HOIUSTAMINE:

Materjal on külmakindel. Avatud pakendid sulgeda. Suletud originaalpakendites säilib materjal vähemalt 12 kuud.

PAKEND:

5 l ämber

KULUNORM:

u 1 l/m² 1 mm kihi korral

TEHNILISED ANDMED:

Värv:	must
Tihedus:	u 1,2 g/cm ³
Tahkete ainete osakaal:	u 80% massist
Lahusti:	süsivesinikud

ALUSPIND:

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja roostevaba. Betooni-, krohvi- ja müüritisepinnad tuleb eelnevalt kruntida materjaliga KÖSTER Bitumen Primer.

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

KÖSTER BS 1 Bitumen paste paigaldatakse 3-4 mm paksuse kihina. Ideaalne paigaldustemperatuur on +5 °C kuni +25 °C. Kui on vaja paksemat kihti, tuleb paigaldada mitme töökäiguga. Enne järgmise kihi paigaldamist peab eelmine kiht kuivanud olema. Kihi tugevdamiseks võib kasutada KÖSTERi armeerimiskangast. Enne pahtlimassi BS 1 Bitumen paste kasutamist Bikuplan KSK SY 15 servade pahteldamisel madalal temperatuuril on soovitatav hoida materjali köetud ruumis.

TÖÖRIISTADE PUHAHAMINE:

Koheselt pärast paigaldamist vahendiga KÖSTER Universal Cleaner.

OHUTUS:

Materjal sisaldab süsivesinikepõhist lahustit ja on kergsüttiv. Aurud võivad põhjustada unisust ja uimasust. Ärge hingake auru sisse. Paigaldage materjali ainult hea õhutusega ruumides.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.